**Linha ALLTAK® Tuning**

**Produto** **MOLD´N HOLD**

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO de textura jato de areia, disponível na cor preta. Liner de papel couché siliconizado com tecnologia AIRFLOW 3.0, adesivo acrílico reposicionavel.

**Atributos**

airflow TECHNOLOGY 3.0

## Indicações

Desenvolvido como fita de segurança e acabamento em bordas de veículos envelopados; além de selar as bordas, funciona como uma máscara para esconder a cor do carro, criando um acabamento perfeito e seguro. Sua textura simula o acabamento plástico das fábricas de veículos.

## Propriedades Físicas:

**Frontal:** PVC super calandrado polimérico 80 µm (micra)

**Liner:** Papel couché siliconizado 140g/m$^2$.

**Adesivo:** Acrílico reposicionável 20g/m$^2$ (+ 2g/m$^2$).

## Fornecimento e durabilidade

- Material em fita acondicionado em caixa plástica com 23m de comprimento e 1cm de largura.
- **Durabilidade esperada:** 5 anos para uso em exteriores.
- **Cores metálicas/peroladas:** 1 ano em exteriores. Na horizontal esta durabilidade é reduzida a 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação, manutenção e conservação.

## Armazenagem:

Armazenar a temperaturas entre 20º e 30ºC, umidade relativa do ar entre 40% a 50%.

**Validade:** 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

## Recomendações

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa, evitando o contato com pó, impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico que possa afetar a aderência do material.
- Certifique-se que o local de instalação esteja adequado para a realização do trabalho; dê preferencia a lugares fechados e climatizados o que irá garantir a qualidade da limpeza realizada antes da aplicação e também de todo trabalho.
- Recomendamos que a aplicação seja realizada a seco e, após termino do trabalho, o veículo deve permanecer em repouso longe de calor excessivo e/ou chuva pelo período de 48h.
- O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de no mínimo três (03) semanas e cura completa; a compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
- Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte/remoção do liner. A espatulação e pressão após a aplicação garantem melhor desempenho do adesivo.



Rua: Tamotsu Iwasse, 1.273 – CEP: 07176-000 - Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – São Paulo
Fone: (11) 3988-5022 / E-mail: laboratorio@alltak.com.br

- A lavagem do veículo envelopado deve ser realizada com água e sabão neutro (shampoo automotivo de pH neutro). Não utilize produtos abrasivos, alcalinos ou ácidos pois estes produtos diminuem a durabilidade estimada dos produtos principalmente para os produtos em cores metálicos; o enxague deve ser realizado em abundancia para retirada de quaisquer resquícios de produtos de limpeza e ao término efetue a secagem do veículo, pois, gotículas podem acumular poeiras ou outras sujeiras imperceptíveis a olho nu e manchar a película. Evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Para materiais texturizados, deve-se usar esponja macia nas áreas de contato direto com poeiras, lama, etc. Enxaguar com água em abundância e realizar a secagem do veículo.

- Para evitar a retirada prematura da película da proteção, evite o contato com materiais autocolantes; a retirada da película é recomendada somente após a conclusão da aplicação.
- Pequenas variações na superfície do filme de proteção são intrínsecas ao seu processo de fabricação que com o uso do soprador térmico são removidas facilmente não interferindo na qualidade final do produto.
- Para a remoção do material no veículo, deve-se puxar no ângulo de 45º em local livre de raios solares e previamente climatizado. Não remover com a lataria do veículo quente.
- A grade quadriculada impressa no liner não possui métrica, portanto, sem referência para corte.

**NOTAS:**

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- Nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.



Rua: Tamotsu Iwasse, 1.273 – CEP: 07176-000 - Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – São Paulo
Fone: (11) 3988-5022 / E-mail: laboratorio@alltak.com.br