

Especificação Técnica de Produto: PREMIUM

Película de PVC calandrado POLIMÉRICO, disponível em diversas tonalidades gravações, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

INDICAÇÕES: Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, recorte eletrônico, corte e vinco.

Produto	Espessura	PROPRIEDADES FÍSICAS		
		Frontal	Liner	Adesivo
Premium Brilho	80 (µm) micra	PVC Super calandrado	120g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Premium Fosco	80 (µm) micra	PVC Super calandrado	120g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Premium Aço Escovado	150 (µm) micra	PVC Super calandrado	120g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Premium Jateado	100 (µm) micra	PVC Super calandrado	120g/m ²	Permanente 20 g/m ²

FORNECIMENTO E DURABILIDADE:

Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,61 e 1,22m.

Durabilidade estimada: 8 anos (exceto as cores metálicas: prata, ouro e aço escovado: 2 anos). Na horizontal esta durabilidade é reduzida à 20% para cores sólidas e 30% para as cores metálicas.

Importante: A durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações)



ARMAZENAGEM: Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características adesivas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de dois (02) anos a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja entre 20°C a 30°C e umidade relativa entre 40% a 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto.

RECOMENDAÇÕES:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
 - Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
 - Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, “solupan”, solventes pesados e agentes corrosivos.
 - Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
 - Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
 - Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45º em local livre de raios solares e previamente climatizado.
 - Não recomendamos o uso deste material como blackout.
- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.