Linha ALLTAK® Tuning

Produto ULTRA HIGH TACK

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO com alto brilho, disponível em diversas cores. Liner de papel couché siliconizado, adesivo acrílico reposicionável e película de proteção.

Atributos

Indicações

Desenvolvido para envelopamento total, proteção e personalização de veículos, podendo também ser utilizado para recorte eletrônico. Boa estabilidade em superfícies lisas e curvas, resistente a impactos leves.

Propriedades Físicas:

- **Frontal:** PVC super calandrado polimérico 100µm (micra)
- **Liner:** Papel couché siliconizado 120g/m^2.
- **Adesivo:** acrílico permanente 20g/m^2 (+/- 2g/m^2).

Fornecimento e durabilidade

- Material acondicionado em caixa de papelão, para o Black Piano na largura de 1,22m as bobinas possuem 50m de comprimento, demais produtos serão fornecidos na largura de 1,38m com 25m de comprimento.
- **Durabilidade esperada:** 5 anos para uso em exteriores Na horizontal esta durabilidade é reduzida a 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação, manutenção e conservação.
- **Cores metálicas:** 1 ano em exteriores. Na horizontal esta durabilidade é reduzida a 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação, manutenção e conservação.

Armazenagem:

Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características adesivas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de dois (02) anos a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja entre 20ºC a 30ºC e umidade relativa entre 40% a 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Rua: Tamotsu Iwasse, 1.273 – CEP: 07176-000 - Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – São Paulo
Fone: (11) 3988-5022 / E-mail: laboratorio@alltak.com.br

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa. Utilizar álcool isopropílico para limpeza da superfície e/ou produtos recomendados da linha WRAPCAR, evitando o contato com pó, impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico que possa afetar a aderência do material.
- Certifique-se que o local de instalação esteja adequado para a realização do trabalho; dê preferência a lugares fechados e climatizados o que irá garantir a qualidade da limpeza realizada antes da aplicação e também de todo trabalho.
- Recomendamos que a aplicação seja realizada a seco e, após termino do trabalho, o veículo deve permanecer em repouso longe de calor excessivo e/ou chuva pelo período de 48h.
- O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de no mínimo três (03) semanas e cura completa; a compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
- Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte/remoção do liner. A espatulação e pressão após a aplicação garantem melhor desempenho do adesivo.
- A lavagem do veículo envelopado deve ser realizada com água e sabão neutro (shampoo automotivo de pH neutro). Não utilize produtos abrasivos, alcalinos ou ácidos pois estes produtos diminuem a durabilidade estimada dos produtos principalmente para os produtos em cores metálicas; o enxague deve ser realizado em abundancia para retirada de quaisquer resquícios de produtos de limpeza e ao término efetue a secagem do veículo, pois, gotículas podem acumular poeiras ou outras sujeiras imperceptíveis a olho nu e manchar a película. Evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Para materiais texturizados, deve-se usar esponja macia nas áreas de contato direto com poeiras, lama, etc. Enxaguar com água em abundância e realizar a secagem do veículo.
- Para evitar a retirada prematura da película da proteção, evite o contato com materiais autocolantes; a retirada da película é recomendada somente após a conclusão da aplicação.
- Pequenas variações na superfície do filme de proteção são intrínsecas ao seu processo de fabricação que com o uso do soprador térmico são removidas facilmente não interferindo na qualidade final do produto.
- A grade quadriculada impressa no liner não possui métrica; portanto, sem referência para corte.
- Para a remoção do material no veículo, deve-se puxar no ângulo de 45º em local livre de raios solares e previamente climatizado. Não remover com a lataria do veículo quente.

NOTAS:

1) Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
2) Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
3) Para obter a máxima eficiência da película, recomendamos que a superfície a ser aplicada apresente uniformização estável em termos de planicidade e tonalidade de sua superfície, para eliminar contraste de porosidade e deltas de transparência ao término da aplicação.
4) Nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

Rua: Tamotsu Iwasse, 1.273 – CEP: 07176-000 - Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – São Paulo
Fone: (11) 3988-5022 / E-mail: laboratorio@alltak.com.br