

## Especificação Técnica de Produto: MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO cristal e azul translucido, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico removível.

**INDICAÇÕES:** transferência de recortes eletrônicos com formatos médios, proteção de eletrodomésticos e máscara de pintura.

### PROPRIEDADES FÍSICAS

Produto	Espessura	Frontal	Liner	Adesivo
TEC Masc. Transferência Baixa	80 (µm) micra	PVC Calandrado	120 g/m <sup>2</sup>	Removível 5 g/m <sup>2</sup>
TEC Masc. Transferência Média	80 (µm) micra	PVC Calandrado	120 g/m <sup>2</sup>	Removível 10 g/m <sup>2</sup>
TEC Masc. Transferência Alta	80 (µm) micra	PVC Calandrado	120 g/m <sup>2</sup>	Removível 15 g/m <sup>2</sup>

### FORNECIMENTO E DURABILIDADE:

Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 0,50 m e 1,00m.

Durabilidade estimada: 6 meses. **Importante:** a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações).

**ARMAZENAGEM:** Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características adesivas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de dois (02) anos a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja entre 20°C a 30°C e umidade relativa entre 40% a 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto.

### RECOMENDAÇÕES:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, "solupan", solventes pesados e agentes corrosivos.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- As emendas devem ser realizadas sobrepostas; nunca justaposta.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Para aplicação em pisos recomendamos que o uso seja somente em áreas de tráfego leve de pessoas e onde não haja atritos constantes (como por exemplo: pé/rodinhas de cadeiras).
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45º em local livre de raios solares e previamente climatizado.
- Não recomendamos o uso deste material como blackout.
- Não garantimos propriedades do produto em caso de reutilização do material.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- **NOTA:** nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.