

Especificação Técnica de Produto: DECOR CRISTAL TEXTURIZADO

A família DECOR CRISTAL TEXTURIZADO é composta por uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO transparente, disponível em texturas diversas. Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

INDICAÇÕES: Desenvolvido para uso em decoração de vitrines onde requer discreta privacidade aos ambientes com paredes envidraçadas e laminação em geral; podendo ser usado em recorte eletrônico.

Produto	Espessura	PROPRIEDADES FÍSICAS		
		Frontal	Liner	Adesivo
Decor Cristal Jateado	80 (µm) micra	PVC Super calandrado	120 g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Decor Cristal Quadra	80 (µm) micra	PVC Super calandrado	120 g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Decor Cristal Condessa	80 (µm) micra	PVC Super calandrado	120 g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Decor Cristal Carbonium	80 (µm) micra	PVC Super calandrado	120 g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Decor Cristal Rave	80 (µm) micra	PVC Super calandrado	120 g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Decor Cristal Krusher	100 (µm) micra	PVC Super calandrado	120 g/m ²	Permanente 20 g/m ²
Decor Cristal Canelado	140 (µm) micra	PVC Super calandrado	120 g/m ²	Permanente 20 g/m ²

FORNECIMENTO E DURABILIDADE:

Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,22m (exceto a gravação jateado fornecido também nas larguras de 1,00m e 1,50m (a largura de 1,50m o liner é: 150g/m²).

Durabilidade estimada: 5 anos uso em exteriores. Na horizontal esta durabilidade é reduzida a 20%.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações).

ARMAZENAGEM: Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características adesivas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de dois (02) anos a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja entre 20°C a 30°C e umidade relativa entre 40% a 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto.

RECOMENDAÇÕES:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, “solupan”, solventes pesados e agentes corrosivos.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- As emendas devem ser realizadas sobrepostas; nunca justaposta.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Para aplicação em pisos recomendamos que o uso seja somente em áreas de tráfego leve de pessoas e onde não haja atritos constantes (como por exemplo: pé/rodinhas de cadeiras).
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45º em local livre de raios solares e previamente climatizado.
- Não recomendamos o uso deste material como blackout.



- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- A película autoadesiva atua como uma proteção para o vidro, evitando que os estilhaços se espalhem em caso de quebra."
- **NOTA:** nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.